







# Betongspackel



## Användningsområde

Betongspackel används till lagning av betong inom- och utomhus, samt skarvspackling av betongytor upp till 10 mm skikt och av hål upp till 50 mm på t ex trappor, garagegolv, natursten och andra mineraliska underlag där det krävs en relativt hög hållfasthet.

## Arbetstemperatur

Håll alltid jämn temperatur över 5 °C och skydda lagningen för temperatur över 25 °C under härdningstiden. Vid lagning under 5 °C skall vinteråtgärder vidtagas.

## Blandningsanvisning

Betongspackel blandas 3-4 minuter med bormaskinsvisp. Tillsätt 0,7-0,8 liter vatten per 4,5 kg påse betongspackel.

## Användningsråd

Vid torrt och starkt sugande underlag kan det behöva förvattnas. Behov av primning kan förekomma vid släta och hårt glasartade ytor. Underlaget skall vara väl rengjort och fritt från föroreningar. Påför bruket med spackel.

## Efterbehandling

Skydda nyspacklade ytor mot direkt solstrålning, regn och mot stark blåst. Hållfastheten ökar vid eftervattning av härdnat material. Eftervattning skall alltid ske vid torr och varm väderlek, samt vid stark blåst under minst 3 dygn. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Vid spackling under 10 °C skall åtgärder vidtagas för att minska risken för skador.

## Lagringstid och förpackning

Cirka 12 månader i torra utrymmen från förpackningsdag. Betongspackel levereras i påsar om 4,5 kg.

## Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma säckar lämnas till förbränning. Överblivet pulver lagras torrt och lufttätt inom gällande lagringstid, för senare användning, eller blandas med vatten och får härdas. Kan då deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. I produkten ingående cement är kromatreducerad.

## Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av produktblad, byggvarudeklaration och säkerhetsdatablad presenteras på [www.combimix.se](http://www.combimix.se). Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

## Tekniska data

Bindemedel	Specialcement
Ballast	<0,25 mm
Liter vatten / 4,5 kg	0,7-0,8 L
Användningstid vid 20 °C	Inom 20 minuter efter blandning
Börjar hårdna efter	c:a 60 min
Åtgång (10 mm tjocklek)	16 kg/m <sup>2</sup>



PRODUKTGRUPP: LAGA • PRODUKTKOD: L3 • VERSION: 1 • DATUM: 070725

Combimix

[www.combimix.se](http://www.combimix.se)  
info@combimix.se

Stockholm  
Verkstadsvägen 6  
746 40 Bålsta  
Tel. 0171-46 65 90  
Fax. 0171-46 65 99

Ljungskile  
Backamo 620  
459 91 Ljungskile  
Tel. 0522-232 50  
Fax. 0522-232 59