

Eldfast bruk

Användningsområde

Combimix Eldfast Bruk används för murning av eldfast sten och skorstenskanaler, montering av skorstensinfodringar och sotluckor, samt för montage av keramiska plattor och sten på brandvägg, mm.

Produktbeskrivning

Combimix Eldfast Bruk är ett torrbruk baserat på bränd lera (chamotte) och specialcement, för temperaturer över 1 000 °C.

Förarbete

Ytan måste vara ren och fri från damm. Sugande ytor vattnas men det får inte finnas någon vattenfilm på ytan när bruket påföres.

Blandning

Små mängder kan blandas för hand. Större mängder blandas med borrmaskinsvisp eller i bruksblandare. Häll först rent vatten i blandningskärl och därefter Combimix Eldfast Bruk. Ca 1,5 liter vatten till 5 kg bruk blandas till klumpfri massa i ca 3 min. Cement skall inte tillsättas.

Utförande, torktid samt materialåtgång

Combimix Eldfast Bruk läggs ut eller påföres med murslev, stål eller träspackel. Normal fogtjocklek vid eldfast murning är ca 2 mm eller mindre. Tunna fogar rekommenderas i själva eldstaden. Blandad massa måste användas inom 1-2 timmar beroende på temperaturen. Späd inte med mer vatten när bruket börjar styvna. Påför inte bruket vid temperatur under 5 °C. Combimix Eldfast Bruk bör härda i några dygn innan eldstaden tas i bruk. Redskap rengörs med vatten. 1 kilo bruk ger ca 0,6 liter färdig massa.

Lagringsanvisning, skyddsanvisning och förpackning

Torr upp till 2 år i obruten förpackning från förpackningsdag. Tomt emballage lämnas efter rengöring till hårdplaståtervinning. Överblivet bruk kan efter blandning med vatten, samt härdning deponeras som byggavfall. Får ej tappas i avloppsnät. Förvaras oåtkomligt för barn. Eldfast bruk finns i 5 kg:s hink.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av produktblad, byggvaruinformation och säkerhetsdatablad presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

