







Combifix



Användningsområde

Combifix används för lagning i tak och på vägg inom- och utomhus till skador på betong, lättbetong, puts, gipsskivor, träfiberskivor, PVC mm., samt på golv där slitage, tryckbelastningar och hållfasthetskrav är begränsade.

Arbetstemperatur

Håll alltid jämn temperatur över 5°C och skydda lagningen för temperatur över 25°C under härdningstiden. Vid lagning under 5°C skall vinteråtgärder vidtagas.

Blandningsanvisning

Combifix blandas 3-4 minuter med bormaskinsvisp. Tillsätt 1,5 liter vatten per 3 kg påse Combifix.

Applicering

Combifix lagningsmassa spacklas i skikt 1-15 mm. Över 15 mm påförs lagningsmassan i flera skikt, samt i hål upp till 50 mm utan nämnvärd insjunkning eller krympning, med hög vidhäftning mot underlaget. Combifix är spik- och skruvbar.

Användningsråd

Vid torrt och starkt sugande underlag kan det behöva förvattnas. Behov av primning kan förekomma vid släta och hårt glasartade ytor. Underlaget skall vara väl rengjort och fritt från föroreningar. Påför bruket med spackel.

Efterbehandling

Skydda nyspacklade ytor mot direkt solstrålning, regn och mot stark blåst. Hållfastheten ökar vid eftervattning av härdnat material. Eftervattning skall alltid ske vid torr och varm väderlek, samt vid stark blåst under minst 3 dygn. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Vid spackling under 10°C skall åtgärder vidtagas för att minska risken för skador.

Lagringstid och förpackning

Cirka 12 månader i torra utrymmen från förpackningsdag. Combifix levereras i påsar om 3 kg.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma påsar lämnas till förbränning. Överblivet pulver lagras torrt och lufttätt inom gällande lagringstid, för senare användning, eller blandas med vatten och får härda. Kan då deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. I produkten ingående cement är kromatreducerad.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av produktblad, byggvarudeklaration och säkerhetsdatablad presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combifix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combifix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

Tekniska data

Bindemedel	Portlandcement
Ballast	<0,25 mm
Liter vatten / 3 kg	1,5 L
Användningstid vid 20 °C	Inom 2 timmar efter blandning
Börjar hårdna efter	c:a 4 timmar
Åtgång (10 mm tjocklek)	9 kg/m ²



PRODUKTGRUPP: LAGA • PRODUKTKOD: L1 • VERSION: 1 • DATUM: 070903

www.combimix.se
info@combimix.se

Stockholm
Verkstadsvägen 6
746 40 Bålsta
Tel. 0171-46 65 90
Fax. 0171-46 65 99

Ljungskile
Backamo 620
459 91 Ljungskile
Tel. 0522-232 50
Fax. 0522-232 59